

Holzart

AHORN europäisch

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Der europäische Ahorn hat einen sehr zarten, weißlichen bis gelblichen Farbton. Die Sortierung Auslese ist im Wesentlichen astfrei mit einer schlichten Struktur.

Brinellhärte 3,2 kp
 Rohdichte 0,63 g | cm³

1-Stab Landhausdielen AHORN europäisch Auslese „Salzburg“

OBERFLÄCHEN

- Öl | Wachs oxidativ getrocknet
- Bären-Versiegelung 7-fach
- Roh geschliffen (Bestellung)
- Fase
- Sonderfarbtöne



Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

www.bergland-parkett.at

Sortierungsrichtlinien

| | |
|--|-----------------------|
| Äste Kantenäste gesund | bis ca. 5 mm zulässig |
| Äste Kantenäste schwarz | bis ca. 5 mm zulässig |
| Gesunder Rotkern | unzulässig |
| Gesunder Braunkern | unzulässig |
| Risse | unzulässig |
| Flader Strukturunterschiede Riegel | vereinzelt zulässig |
| Natürliche Farbunterschiede | gering zulässig |
| Natürlicher Faserverlauf | vereinzelt zulässig |
| Wurmstichig Insektenfraßstellen | unzulässig |
| Splint | unzulässig |
| Rote braune Stellen | unzulässig |
| Lagerflecken leichte Bläue | unzulässig |
| Ausgeschlagene Stellen | unzulässig |
| Spiegel | unzulässig |

Technische Daten

| | | |
|--------------|-------------------|----------------------|
| Aufbauhöhe | 15 mm | Nutzschicht ca. 5 mm |
| Dielenbreite | 150 mm | |
| Dielenlänge | Längensystem | 6 Lagen 1900 mm |
| | (8 Lagen Paket) | 2 Lagen 950* mm |

Verbindung Nut und Feder

Eine Lage 950* mm besteht aus 2 Dielen

m² | Pkt. 2,28

m² | Pal. 111,72

kg | Pkt. 23

kg | Pal. 1127

Schwimmende Verlegung

Verklebte Verlegung

Fußbodenheizung geeignet

bei vollflächiger Verklebung mit lösemittelfreien Klebstoffen

